



# ard f.lli raccanello s.p.a. industria vernici e smalti

SCHEDA TECNICA N° 111

COD. 0.071.0000

## Isolex plus

Impregnante isolante consolidante a solvente

### CARATTERISTICHE GENERALI

ISOLEX PLUS è un fondo di impregnazione per superfici murali esterne ed interne a base di copolimeri stirolo-acrilici in soluzione. Un accurato dosamento di solventi a diversa tensione superficiale consente alla soluzione di sostanza filmogena di raggiungere, attraverso i pori della superficie, le zone più profonde del muro; dopo l'evaporazione dei solventi si origina un film elastico, tenace e duraturo, che arresta lo sfarinamento ed il processo di degradazione degli intonaci fatiscenti e favorisce l'aderenza dei prodotti di finitura sul supporto consolidato.

Le peculiari caratteristiche dei copolimeri stirolo-acrilici conferiscono ad ISOLEX PLUS eccezionale resistenza all'alcalinità degli agglomerati edili. ISOLEX PLUS, infine, riduce e rende uniforme l'assorbimento della superficie murale migliorando esteticamente la finitura; non contenendo acqua, può essere applicato anche con temperatura ambiente inferiore a 0°C ed immagazzinato senza particolari precauzioni. Per le sue rilevanti caratteristiche ISOLEX PLUS è idoneo all'impiego su superfici murali di qualsiasi tipo quale eccellente fondo di preparazione per finiture con i prodotti del Sistema Paintgum 7, con idropitture o idroplastici.

### NORME D'IMPIEGO

#### Preparazione del supporto

- Superfici murali nuove: accertarsi che il supporto abbia almeno 28 giorni di stagionatura e ripulire accuratamente, asportando ogni traccia di polvere o sporcizia e le parti poco aderenti.  
Controllare che il muro sia perfettamente asciutto ed applicare uno strato di ISOLEX PLUS; dopo 12 ore stuccare le grosse imperfezioni del muro (fori, crepe o cavillature) con SILREST STUCCO BIANCO 1.051.1015 oppure con adeguata malta da ripristino (fare riferimento ai cataloghi IVER s.r.l.).  
Se la temperatura ambiente non scende al di sotto di 10-12°C, dopo 24 ore dall'applicazione di ISOLEX PLUS si può procedere con i prodotti di finitura; con temperatura più bassa tale intervallo di tempo dovrà essere convenientemente prolungato per consentire la completa evaporazione dei solventi ed evitare, soprattutto con PAINTGUM 7 LISCIO e PAINTGUM 7 QUARZ, chiazze o rimozioni.
- Superfici murali già dipinte e parzialmente degradate: asportare ogni traccia di pittura non perfettamente aderente e le eventuali efflorescenze. Ripulire accuratamente da polvere o sporcizia, controllare che il muro sia perfettamente asciutto e fissare la superficie con una mano di ISOLEX PLUS. Dopo 12 ore stuccare le grosse imperfezioni con SILREST STUCCO BIANCO 1.051.1015 oppure con adeguata malta da ripristino (fare riferimento ai cataloghi IVER s.r.l.) e procedere con i prodotti di finitura come sopra indicato.

- Superfici murali interne dipinte con pitture a tempera: per evitare rimozioni con prodotti di finitura ad acqua, è necessario isolare tutta la superficie con uno strato di ISOLEX PLUS.

### Applicazione

- La composizione della miscela solvente e la concentrazione della sostanza filmogena di ISOLEX PLUS sono tali da assicurare risultati eccellenti praticamente su ogni tipo di superficie murale, nuova o già dipinta, senza che il prodotto debba essere ulteriormente diluito; solamente nel caso di superfici molto compatte e pochissimo assorbenti ISOLEX PLUS dovrà essere leggermente diluito con Diluente ARD 0.976.0061, il cui quantitativo dovrà essere fissato caso per caso con una prova pratica.
  - Rimescolare a fondo il prodotto ed applicare uno strato a pennello in modo uniforme e senza colature; chiazze di aspetto traslucido, originate da accumulo superficiale di sostanza filmogena, debbono essere evitate adeguando anche in questo caso la diluizione di ISOLEX PLUS al disuguale assorbimento del muro. Senza queste precauzioni la finitura con PAINTGUM 7 LISCIO o PAINTGUM 7 QUARZ risulterebbe esteticamente compromessa da chiazze o da zone ad opacità disuguale.
  - Evitare l'applicazione sotto l'azione diretta del sole.
  - Lavare attrezzi ed apparecchiature con Diluente ARD 0.976.0061.
  - Il prodotto è infiammabile. Devono essere rispettate le Norme di Sicurezza vigenti, sia per il trasporto sia per lo stoccaggio che per l'applicazione. Dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali.
- Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

### DATI TECNICI

PESO SPECIFICO	860 ± 20 g/l
NATURA DEL LEGANTE	copolimeri stirolo-acrilici
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	+ 25°C

### RESA

Una corretta applicazione su superfici murali mediamente assorbenti comporta una resa di circa 5 m<sup>2</sup>/l.  
La resa indicata si riferisce a supporti lisci e mediamente assorbenti, è opportuno determinarla con una prova pratica sul supporto specifico.

### VOCE DI CAPITOLATO

IMPREGNANTE ISOLANTE CONSOLIDANTE A SOLVENTE.  
Applicazione su superfici murali di isolante, consolidante a base di copolimeri stirolo acrilici in soluzione, insaponificabile, pronto all'uso, tipo ISOLEX PLUS con un consumo minimo di 0,2 l/ m<sup>2</sup>.  
Al m<sup>2</sup> €

*I dati riportati sono relativi al momento del Controllo Qualità e riferiti a condizioni ambientali normalizzate.  
Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.  
Revisione 05/03*



**ard · f.lli raccanello s.p.a. · industria vernici e smalti**

35129 PADOVA – Zona Ind.le Nord 1<sup>a</sup> Strada, 13 – Tel. 049.8060000 (5 linee)  
Fax 049.773749 – www.ard-raccanello.it - E-mail: assistenza@ard-raccanello.it