



ard f.lli raccanello s.p.a. industria vernici e smalti

SCHEMA TECNICA N° 156

SERIE 1.565.

Ard Lime rasato

Rivestimento minerale ad effetto marmorino
per esterno ed interno

CARATTERISTICHE GENERALI

E' un rivestimento murale, costituito da cariche minerali e grassello di calce modificato, con il quale si può ottenere un aspetto opaco o semilucido in relazione alle modalità applicative.

E' indicato come finitura protettiva ad effetto "marmorino" per pareti interne ed esterne ed intonacate a civile "fine".

Il prodotto può essere parzialmente lisciato con spatola di acciaio inox, ottenendo un rivestimento molto compatto e di aspetto gradevole, con discreta resistenza all'acqua ed agli agenti atmosferici, mantenendo comunque una ottima permeabilità al vapore d'acqua.

Può essere utilizzato come mano di fondo a rasare, con mano a finire di ARD LIME R.

NORME D'IMPIEGO

Preparazione del supporto

Le superfici devono essere perfettamente pulite e spazzolate, esenti da particelle facilmente distaccabili.

Nel caso di muri sfarinanti è previsto un pretrattamento con impregnante minerale ISOREST diluito 1:1 con acqua nel quantitativo necessario a consolidare la superficie.

Si consiglia di mantenere le superfici costantemente bagnate, in special modo quando il sottofondo è molto assorbente e con temperature elevate.

Applicazione

- Rasare con taloscia di acciaio inox in due o più passate sino ad ottenere una superficie uniforme. Intervallare le varie rasate di almeno 6 ore. La lisciatura si può effettuare sull'ultima rasata prima che il prodotto sia completamente asciutto, sfregando ripetutamente con taloscia più piccola.
- La tonalità di tinta ottenuta dipende fortemente dalle condizioni atmosferiche e dall'assorbimento del supporto.
- Applicare ARD LIME RASATO con temperatura compresa fra +5°C e +35°C.
- Conservare a temperatura ambiente (+5°/+40°C) in contenitori originali sigillati.
- Teme il gelo.
- Se immagazzinato per lungo tempo ARD LIME RASATO tende ad addensare, per cui necessita di una vigorosa agitazione prima dell'applicazione.
- Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi, nel qual caso lavare immediatamente con acqua.
- Usare guanti ed occhiali.

DATI TECNICI

TIPO DI LEGANTE	grassello di calce stagionato modificato con legante sintetico in emulsione acquosa
PESO SPECIFICO	1580 ± 50 g/l
VISCOSITÀ A 20°C	160.000 ± 20.000 cP pronto all'uso
ESSICCAZIONE A 20°C*	12-14 h

** Le caratteristiche finali si ottengono dopo 3-4 settimane, tempo necessario per la carbonatazione della calce.*

RESA

Il ciclo di pitturazione comporta una resa di 0,8 m²/kg circa.

VOCE DI CAPITOLATO

**RIVESTIMENTO MINERALE
AD EFFETTO "MARMORINO" PER ESTERNO ED INTERNO.**
Applicazione con taloscia su superfici già predisposte di due strati di rivestimento minerale ad effetto "marmorino" a base di idrato di calcio e pigmenti solidi alla luce ed all'esterno, tipo ARD LIME RASATO, con consumo indicativo di 1,2 kg/m².
Al m² €

*I dati riportati sono relativi al momento del Controllo Qualità e riferiti a condizioni ambientali normalizzate.
Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.
Revisione 99/07*



ard · f.lli raccanello s.p.a. · industria vernici e smalti

35129 PADOVA – Zona Ind.le Nord 1^a Strada, 13 – Tel. 049.8060000 (5 linee)
Fax 049.773749 – www.ard-raccanello.it - E-mail: assistenza@ard-raccanello.it