



ard f.lli raccanello s.p.a. industria vernici e smalti

SCHEDA TECNICA N° 16

SERIE 0.155.1010

Progetto

Smalto sintetico per professionisti

CARATTERISTICHE GENERALI

PROGETTO è uno smalto sintetico a base di resine alchiliche pregiate, espressamente formulato per soddisfare le esigenze dell'applicatore professionista; è infatti caratterizzato da estrema facilità di applicazione, elevato potere coprente ed eccellente distensione.

PROGETTO resiste ottimamente agli agenti atmosferici, conservando nel tempo brillantezza, elasticità ed adesione; è pertanto indicato per finiture di elevata qualità su qualsiasi supporto in ferro o legno, destinato sia all'esterno che all'interno.

NORME D'IMPIEGO

Preparazione del supporto

- Superfici in ferro mai verniciate: sgrassare con Diluente ARD 0.970.0042; asportare mediante spazzola metallica e tela smeriglio le scaglie di laminazione non perfettamente aderenti ed ogni traccia di ruggine. Ripulire ed asciugare accuratamente la superficie ed applicare due mani di ARDINOX serie 0.032, nel colore desiderato. Dopo 24 ore applicare due mani di PROGETTO.
- Superfici in ferro già verniciate e parzialmente degradate: asportare ogni traccia di ruggine e di pittura non perfettamente aderente. Carteggiare tutta la superficie, ripulire, asciugare accuratamente e trattare le parti corrose con una o due mani di ARDINOX, oppure trattare tutta la superficie con uno strato di BASE, sottosmalto riempitivo anticorrosivo 0.025.1010. Dopo 24 ore applicare due mani di PROGETTO.
- Superfici in legno mai verniciate: stuccare le eventuali imperfezioni (nodi, giunzioni, chiodature, ecc.) con STUCCO SINTETICO A SPATOLA BIANCO 1.062.1010 oppure, per lavori all'interno, con LITOSTUOCCO 1.050.1010, operando con rasate successive. Dopo 24 o, rispettivamente, 6 ore dall'ultima rasata, carteggiare le parti stuccate, ripulire ed applicare uno strato di ARDEOLITE EXTRA 0.022.1010. Lasciar trascorrere 24 ore, levigare la superficie con carta vetrata fine, ripulire accuratamente ed applicare due mani di PROGETTO.
- Superfici in legno già verniciate: sgrassare con comuni detersivi, risciacquare, stuccare le eventuali imperfezioni e levigare tutta la superficie con carta vetrata fine. Ripulire accuratamente ed applicare due strati di PROGETTO.

Applicazione

PROGETTO può essere applicato con i mezzi e le modalità seguenti:

- Pennello: rimescolare accuratamente il prodotto, diluirlo con il 6-7% in volume di Diluente ARD 0.970.0005 ed applicarlo in strati sottili, incrociando le pennellate. Tra uno strato ed il successivo attendere almeno 24 ore.
- Pistola a spruzzo ad aria: diluire il prodotto con il 15-16% in volume di Diluente ARD 0.970.0003 sino alla viscosità di 30 secondi alla Tazza DIN n. 4 a 20°C; adottare ugelli diametro 1,5-1,8 mm. e pressione di circa 3 kg/cm²; tra uno strato ed il successivo è opportuno lasciar trascorrere almeno 24 ore.
- Durante l'applicazione, soprattutto a spruzzo, provvedere ad una adeguata ventilazione dell'ambiente.
- Non applicare con temperatura ambiente o del supporto inferiore a +5°C o superiore a +35°C; evitare l'applicazione sotto l'azione diretta del sole.
- Lavare attrezzi ed apparecchiature, subito dopo l'uso, con Diluente ARD 0.970.0005 o con Acquaragia 0.970.0063.
- Il prodotto è infiammabile. Devono essere rispettate le Norme di Sicurezza vigenti, sia per il trasporto sia per lo stoccaggio che per l'applicazione. Dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali.
Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

DATI TECNICI

PESO SPECIFICO	1160 ± 30 g/l	
VISCOSITÀ A 20°C	43 ± 3s Tazza DIN n. 6	
BRILLANTEZZA (Glossmetro Gardner a 60°)	> 90	
COLORE	bianco	
ESSICCAZIONE A 20°C	FUORI POLVERE	3 h
	ASCIUTTO AL TATTO	6 h
	SECCO IN PROFONDITÀ	24 h
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	+ 39° C	

RESA

Per un buon risultato è necessario uno spessore minimo del film secco di 50 micron, ottenibili con:

- 2 strati a pennello

oppure:

- 2 strati con pistola a spruzzo ad aria

Tale spessore, applicando correttamente ed escludendo le perdite, comporta una resa di 10 m²/litro.

VOCE DI CAPITOLATO

SMALTO SINTETICO PER PROFESSIONISTI.

Applicazione su superfici in ferro o legno già predisposte, di due strati di smalto sintetico brillante a base di resine alchidiche e pigmenti resistenti alla luce ed all'esterno tipo PROGETTO, con consumo minimo di 0,1 l/m².

Al m² €

I dati riportati sono relativi al momento del Controllo Qualità e riferiti a condizioni ambientali normalizzate.

Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.

Revisione 99/07



ard · f.lli raccanello s.p.a. · industria vernici e smalti

35129 PADOVA – Zona Ind.le Nord 1^a Strada, 13 – Tel. 049.8060000 (5 linee)
Fax 049.773749 – www.ard-raccanello.it - E-mail: assistenza@ard-raccanello.it