



# ard f.lli raccanello s.p.a. industria vernici e smalti

SCHEMA TECNICA N° 55

COD. 0.501.1010

## Idropaint casa

**Idropittura superlavabile ad alta copertura  
per esterno ed interno**

### CARATTERISTICHE GENERALI

IDROPAINT CASA è una pittura murale espressamente realizzata per l'uso professionale, dotata di ottime caratteristiche ed in grado di soddisfare le richieste degli applicatori più esigenti.

E' infatti caratterizzata da potere coprente superiore, buona resistenza agli agenti atmosferici, agli alcali, allo sfregamento ed al lavaggio, eccellente pennellabilità. Per queste sue caratteristiche tecniche e per il suo gradevole aspetto estetico IDROPAINT CASA è indicata per finiture interne ed esterne.

### NORME D'IMPIEGO

#### Preparazione del supporto

- Superfici murali esterne mai dipinte: spazzolare accuratamente, asportando ogni traccia di polvere o sporcizia ed i frammenti di intonaco non perfettamente aderenti. Livellare le imperfezioni (fori, crepe o cavillature) con SILREST STUCCO BIANCO 1.051.1015 oppure con adeguata malta da ripristino (fare riferimento ai cataloghi IVER s.r.l.); controllare che il muro sia perfettamente asciutto ed applicare una mano di ISOLEX PLUS 0.071.0000 pronto all'uso, oppure uno strato di ARDFIX 0.070.0000 opportunamente diluito (una parte di prodotto in 8 parti d'acqua). Lasciare trascorrere 12 o, rispettivamente, 4 ore ed applicare due mani di 0.501.1010.
- Superfici murali esterne già dipinte e parzialmente degradate: asportare ogni traccia di pittura non perfettamente aderente e le eventuali efflorescenze; in presenza di muffe è opportuno effettuare un trattamento con ARDSAN 0.912.0000. Ripulire accuratamente da polvere e sporcizia e stuccare le imperfezioni con SILREST STUCCO BIANCO 1.051.1015 oppure con adeguata malta da ripristino (fare riferimento ai cataloghi IVER s.r.l.); controllare che il muro sia perfettamente asciutto e fissare la superficie con una mano di ISOLEX PLUS. Dopo 12 ore applicare due strati di IDROPAINT CASA.
- Superfici murali interne mai dipinte: asportare con spazzola morbida il pulviscolo ed i frammenti di intonaco non perfettamente aderenti. Livellare le imperfezioni con LITOSTUCCO 1.050.1010, effettuando rasate successive. Dopo 6 ore dall'ultima rasata, carteggiare le parti stuccate e ripulire accuratamente. La scelta dell'isolante va effettuata in funzione delle condizioni del supporto: nella generalità dei casi impiegare ARDFIX. Nel caso di superfici incoerenti utilizzare ISOLEX PLUS e nel caso di superfici particolarmente scure usare BIANCOFIX, isolante fissativo coprente 0.079.; a superficie asciutta applicare due mani di IDROPAINT CASA 0.501.1010.

- Superfici murali interne già dipinte con pitture a tempera: ripulire accuratamente la superficie da polvere o sporcizia e stuccare le eventuali imperfezioni con LITOSTUCCO, procedendo come sopra indicato. Dopo la carteggiatura isolare tutta la superficie con uno strato di ISOLEX PLUS; attendere 12 ore ed applicare IDROPAINT CASA.
- Superfici murali interne già dipinte con idropitture lavabili: ripulire la superficie, stuccare le eventuali imperfezioni, carteggiare e spolverare. Isolare le parti stuccate con uno strato di ARDFIX; dopo 4 ore procedere con 0.501.1010.

### Applicazione

IDROPAINT CASA può essere applicata con i mezzi e le modalità seguenti:

- Pennello: rimescolare accuratamente il prodotto, diluirlo con il 55-60% in volume di acqua ed applicarlo, incrociando le pennellate; dopo 2-3 ore procedere con la seconda mano, diluendo IDROPAINT CASA con il 50-55% in volume di acqua.
- Rullo: diluire con il 45-50% in volume di acqua.
- IDROPAINT CASA può essere agevolmente tinteggiata con IDROPAINT serie 0.502, oppure con i coloranti ad alta concentrazione ARD COLOR serie 2.950 e COLORATUTTO serie 0.951.
- Conservare il prodotto al riparo dal gelo e non applicare con temperatura inferiore a +5°C.
- Lavare attrezzi ed apparecchiature, subito dopo l'uso, con acqua.

### DATI TECNICI

PESO SPECIFICO	1560 ± 50 g/l	
VISCOSITÀ A 20°C	15.000 ± 1000 cP	
ASPETTO DEL FILM	Satinato	
COLORE	Bianco	
ESSICCAZIONE A 20° C	ASCIUTTO AL TATTO	2 h
	SECCO IN PROFONDITÀ	24 h

### RESA

Il ciclo di pitturazione a due mani comporta una resa di circa 6 m<sup>2</sup>/l.

### VOCE DI CAPITOLATO

IDROPITTURA SUPERLAVABILE AD ALTA COPERTURA PER ESTERNO ED INTERNO.

Applicazione, su superfici murali già predisposte, di due strati di idropittura lavabile ad alta copertura per esterni ed interni a base di copolimeri vinil-versatici in dispersione acquosa e pigmenti solidi alla luce tipo IDROPAINT CASA, con un consumo minimo di 0,17 l/m<sup>2</sup>.

Al m<sup>2</sup> €

*I dati riportati sono relativi al momento del Controllo Qualità e riferiti a condizioni ambientali normalizzate.*

*Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.*

Revisione 07/03



**ard · f.lli raccanello s.p.a. · industria vernici e smalti**

35129 PADOVA – Zona Ind.le Nord 1ª Strada, 13 – Tel. 049.8060000 (5 linee)

Fax 049.773749 – www.ard-raccanello.it – E-mail: assistenza@ard-raccanello.it