



ard f.lli raccanello s.p.a.

industria vernici e smalti

SCHEMA TECNICA N° 62

SERIE 0.529

Play Paint

**Idropittura acrilica traspirante idrorepellente
per esterno ed interno**

CARATTERISTICHE GENERALI

PLAY PAINT è una pittura murale a base di copolimeri acrilici in dispersione acquosa, cariche minerali ed additivi speciali; questi componenti conferiscono al prodotto elevata resistenza agli alcali, traspirabilità e spiccata idrorepellenza.

L'adozione di resine acriliche selezionate costituisce un miglioramento della resistenza al lavaggio che unita a potere coprente elevato, buona permeabilità e perfetta dilatabilità, fa di PLAY PAINT un prodotto specifico per la decorazione di ambienti interni. L'elevata traspirabilità lo rende inoltre particolarmente idoneo per la pitturazione di ambienti interni soggetti a condensa (cucine, bagni, ecc.).

PLAY PAINT può essere impiegato anche all'esterno su intonaci civili non particolarmente esposti alle intemperie (sottobalconi, portici, ecc.).

NORME D'IMPIEGO

Preparazione del supporto

- Superfici murali esterne mai dipinte: spazzolare accuratamente, asportando ogni traccia di polvere o sporcizia ed i frammenti di intonaco non perfettamente aderenti. Livellare le imperfezioni (fori, crepe o cavillature) con SILREST STUCCO BIANCO 1.051.1015 oppure con adeguata malta da ripristino (fare riferimento ai cataloghi IVER s.r.l.); controllare che il muro sia perfettamente asciutto ed applicare una mano di ISOLEX PLUS 0.071.0000 pronto all'uso, oppure uno strato di ARDFIX 0.070.0000 opportunamente diluito (1 parte di prodotto in 8 parti d'acqua). Lasciar trascorrere 12 o, rispettivamente, 4 ore ed applicare due mani di PLAY PAINT.
- Superfici murali esterne già dipinte e parzialmente degradate: asportare ogni traccia di pittura non perfettamente aderente e le eventuali efflorescenze; in presenza di muffe è opportuno effettuare un trattamento con ARDSAN risanatore murale 0.912.0000. Ripulire accuratamente da polvere o sporcizia e stuccare le imperfezioni con SILREST STUCCO BIANCO 1.051.1015 oppure con adeguata malta da ripristino (fare riferimento ai cataloghi IVER s.r.l.); controllare che il muro sia perfettamente asciutto e fissare tutta la superficie con una mano di ISOLEX PLUS. Dopo 12 ore applicare due strati di PLAY PAINT.
- Superfici murali interne mai dipinte: asportare con spazzola morbida il pulviscolo ed i frammenti di intonaco non perfettamente aderenti. Livellare le imperfezioni con LITOSTUCCO 1.050.1010, effettuando rasate successive. Dopo 6 ore dall'ultima rasata, carteggiare le parti stuccate e ripulire accuratamente.

La scelta dell'isolante va verificata in funzione delle condizioni del supporto: nella generalità dei casi impiegare ARDFIX. Nel caso di superfici incoerenti utilizzare ISOLEX PLUS e nel caso di superfici particolarmente scure usare BIANCOFIX isolante fissativo coprente 0.079.; a superficie asciutta applicare due mani di PLAY PAINT.

- Superfici murali interne già dipinte con pitture a tempera: ripulire accuratamente la superficie da polvere o sporcizia e stuccare le eventuali imperfezioni con LITOSTUCCO, procedendo come sopra indicato. Dopo la carteggiatura, isolare le parti stuccate con una mano di ARDFIX; se il supporto è molto sfarinante o parzialmente degradato, è necessario fissare tutta la superficie con ISOLEX PLUS. Dopo 4 o, rispettivamente, 12 ore applicare PLAY PAINT.
- Superfici murali interne già dipinte con idropitture lavabili: ripulire accuratamente la superficie, stuccare le eventuali imperfezioni, carteggiare e spolverare. Isolare le parti stuccate con una mano di ARDFIX; dopo 4 ore procedere con PLAY PAINT.

Applicazione

PLAY PAINT può essere applicata con i mezzi e le modalità seguenti:

- Pennello: rimescolare accuratamente il prodotto, diluirlo con il 60-65% in volume di acqua ed applicarlo incrociando le pennellate; dopo 2 ore procedere con la seconda mano, diluendo con il 55-60% in volume di acqua.
- Rullo: diluire con il 50% in volume di acqua.
- PLAY PAINT può essere agevolmente tinteggiata con IDROPAINTE Serie 0.502., con i coloranti ad alta concentrazione ARDCOLOR Serie 2.950., oppure con COLORATUTTO Serie 0.951.; per non alterare l'idrorepellenza e la traspirabilità di PLAY PAINT è opportuno derivarne solo tinte tenui che comportano un esiguo impiego di colorante.
- Conservare il prodotto al fresco ed al riparo dal gelo.
- Lavare attrezzi ed apparecchiature subito dopo l'uso con acqua. Non applicare con temperatura ambiente o del supporto inferiore a +5°C o superiore a +35°C; evitare l'applicazione sotto l'azione diretta del sole.
- Il prodotto non richiede etichettatura di pericolosità ai sensi della normativa vigente.
Usare i prodotti secondo le vigenti Norme d'Igiene e Sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali.
Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.
- PLAY PAINT è un prodotto inserito nel sistema tintometrico AZ-ARD.

DATI TECNICI

PESO SPECIFICO	1640 ± 50 g/l	
VISCOSITÀ A 20°C	21.000 ± 2000 cP	
ASPETTO DEL FILM	Opaco	
ESSICCAZIONE A 20° C	ASCIUTTO AL TATTO	2 h
	SECCO IN PROFONDITÀ	24 h

RESA

Il ciclo di pitturazione a due mani comporta una resa di circa 5,5 m²/l.

La resa indicata si riferisce a supporti lisci e mediamente assorbenti: è opportuno determinare con una prova pratica sul supporto specifico.

VOCE DI CAPITOLATO

**IDROPITTURA TRASPIRANTE IDROREPELENTE
PER ESTERNO ED INTERNO.**

Applicazione su superfici murali interne già predisposte di due strati di idropittura traspirante idrorepellente a base di copolimeri sintetici in dispersione acquosa e pigmenti solidi tipo PLAY PAINT con un consumo minimo di 0,19 l/m².

Al m² €

*I dati riportati sono relativi al momento del Controllo Qualità e riferiti a condizioni ambientali normalizzate.
Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.
Revisione 05/03*



ard · f.lli raccanello s.p.a. · industria vernici e smalti

35129 PADOVA – Zona Ind.le Nord 1^a Strada, 13 – Tel. 049.8060000 (5 linee)
Fax 049.773749 – www.ard-raccanello.it – E-mail: assistenza@ard-raccanello.it