



ard f.lli raccanello s.p.a. industria vernici e smalti

SCHEDA TECNICA N° 87

SERIE 0.656.

Plastsilk L

Rivestimento plastico
a rilievo bucciato lucido per interno

CARATTERISTICHE GENERALI

PLASTSILK L è un rivestimento plastico per superfici murali interne a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, pigmenti selezionati e cariche minerali inerti. La speciale miscela di leganti impiegata conferisce al prodotto ottima resistenza agli alcali ed al lavaggio, applicabilità e lavorabilità eccellenti, elasticità ed aderenza rilevanti.

PLASTSILK L è inoltre dotato di elevato potere riempitivo, che consente di mascherare le piccole imperfezioni del muro; la sua superficie, caratterizzata da un gradevole aspetto lucido, è dura e compatta.

In virtù di questa notevole caratteristica, che consente di evitare la sovraverniciatura con smalti o maiolicanti, PLASTSILK L resiste al graffio ed all'usura, non trattiene polvere o sporczia ed è agevolmente lavabile con acqua o con comuni detersivi.

PLASTSILK L è idoneo all'impiego su agglomerati edili costituiti da intonaco civile di malta bastarda o equivalente, intonaco a gesso per interni, elementi prefabbricati in conglomerati di cemento a superficie compatte, uniformi e piane.

NORME D'IMPIEGO

Preparazione del supporto

- Superfici murali nuove: accertarsi che il supporto abbia almeno 28 giorni di stagionatura e livellare le grosse imperfezioni con LITOSTUCCO 1.050.1010. Carteggiare le parti stuccate, ripulire accuratamente tutta la superficie ed isolarla applicando una mano di ISOLEX PLUS 0.071.0000 pronto all'uso oppure uno strato di ARDFIX 0.070.0000 opportunamente diluito (1 parte di prodotto in 8 parti di acqua). Lasciar trascorrere 12 o, rispettivamente, 4 ore ed applicare PLASTSILK L.
- Superfici murali già dipinte e parzialmente degradate: asportare ogni traccia di pittura non perfettamente aderente e le eventuali efflorescenze; in presenza di muffe è opportuno effettuare un trattamento con ARDSAN 0.912.0000. Ripulire accuratamente da polvere o sporczia e fissare la superficie con una mano di ISOLEX PLUS. Lasciar trascorrere 12 ore ed applicare PLASTSILK L.

Applicazione

- Per ottenere un rilievo di circa 0,6 mm applicare il prodotto tal quale; diluendo il prodotto con il 2-3% d'acqua si ottiene una bucciatura più arrotondata e con rilievo meno accentuato.
- Rimescolare a fondo il prodotto fino ad ottenere una massa omogenea e stenderlo sul muro in modo uniforme con pennello o rullo (in lana o fibra sintetica); lavorarlo successivamente con rullo in materiale espanso per ottenere l'effetto bucciato.

- Le condizioni ambientali idonee all'applicazione di PLASTSILK L richiedono temperatura compresa fra +5°C e +35°C ed umidità relativa non superiore al 75%.
- Conservare il prodotto al fresco ed al riparo dal gelo.
- Lavare attrezzi ed apparecchiature, subito dopo l'uso, con acqua.

DATI TECNICI

PESO SPECIFICO	1240 ± 50 g/l
ASPETTO DEL FILM	>70
NATURA DEL LEGANTE	Copolimeri vinil-ersatici
LEGANTE SECCO *	35 ± 1
RESISTENZA AGLI ALCALI	Nessuna variazione strutturale e cromatica

* Caratteristica determinata secondo la Norma dell'Istituto Sperimentale per l'Edilizia (ISTEDIL)

RESA

Una corretta applicazione comporta una resa di circa 1,7 m²/l.

VOCE DI CAPITOLATO

RIVESTIMENTO PLASTICO

A RILIEVO BUCCIATO LUCIDO PER INTERNO

Applicazione su superfici murali già predisposte, poste all'interno, di rivestimento pigmentato e rilievo bucciato a lucido diretto a base di copolimeri sintetici in dispersione acquosa, cariche silicee e pigmenti tipo PLASTSILK L, con un consumo minimo di 0,55 l/m².

Al m² €

I dati riportati sono relativi al momento del Controllo Qualità e riferiti a condizioni ambientali normalizzate.

Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.

Revisione 00/10



ard · f.lli raccanello s.p.a. · industria vernici e smalti

35129 PADOVA – Zona Ind.le Nord 1^a Strada, 13 – Tel. 049.8060000 (5 linee)

Fax 049.773749 – www.ard-raccanello.it – E-mail: assistenza@ard-raccanello.it