



ard f.lli raccanello s.p.a. industria vernici e smalti

SCHEMA TECNICA N° 88

SERIE 1.652

Ardplast

Rivestimento plastico a rilievo bucciato per interno

CARATTERISTICHE GENERALI

ARDPLAST è un rivestimento plastico bucciato per superfici murali interne a base di copolimeri vinil-versatici in dispersione acquosa, pigmenti coloranti selezionati e cariche minerali inerti. Il tipo di legante impiegato conferisce al prodotto ottima resistenza agli alcali, applicabilità e lavorabilità eccellenti, aderenza ed elasticità rilevanti. ARDPLAST è inoltre caratterizzato da elevato potere riempitivo, che consente di mascherare le piccole imperfezioni del muro, assicurando, nel contempo, una finitura esteticamente gradevole. ARDPLAST è idoneo all'impiego su agglomerati edili costituiti da intonaco civile di malta bastarda o equivalente, intonaco a gesso per interni, elementi prefabbricati in conglomerati di cemento a superfici compatte, uniformi e piane.

NORME D'IMPIEGO

Preparazione del supporto

- Superfici murali nuove: accertarsi che il supporto abbia almeno 28 giorni di stagionatura e livellare le grosse imperfezioni con LITOSTUOCCO 1.050.1010. Carteggiare le parti stuccate, ripulire accuratamente tutta la superficie ed isolarla applicando una mano di ISOLEX PLUS 0.071.0000 pronto all'uso, oppure uno strato di ARDFIX 0.070.0000 opportunamente diluito (1 parte di prodotto in 8 parti di acqua). Lasciar trascorrere 12 o, rispettivamente, 4 ore ed applicare ARDPLAST.
- Superfici murali già dipinte e parzialmente degradate: asportare ogni traccia di pittura non perfettamente aderente e le eventuali efflorescenze; in presenza di muffe è opportuno effettuare un trattamento con ARDSAN 0.912.0000. Ripulire accuratamente da polvere e sporcizia e fissare la superficie con una mano di ISOLEX PLUS 0.071.0000. Lasciar trascorrere 12 ore ed applicare ARDPLAST.

Applicazione

- Per ottenere un rilievo di circa 0,8 mm, diluire ARDPLAST con il 2-3% di acqua; diluendo maggiormente si ottiene una bucciatura più arrotondata e con rilievo meno accentuato. Rimescolare a fondo il prodotto fino ad ottenere una massa omogenea e stenderlo sul muro in modo uniforme con pennello o rullo (in lana o fibra sintetica); lavorarlo successivamente con rullo in materiale espanso per ottenere l'effetto bucciato.
- Per accrescere la resistenza al graffio ed all'usura e migliorare la lavabilità della superficie, ARDPLAST può essere sopraverniciato con gli Smalti ARD (ARDEOSINT, NEOARD, ARDSILK, TEMA). La sopraverniciatura può essere effettuata dopo almeno 36 ore dall'applicazione di ARDPLAST.
- Conservare il prodotto al fresco ed al riparo dal gelo.

- Lavare attrezzi ed apparecchiatura, subito dopo l'uso, con acqua.
- Non applicare con temperatura ambiente o del supporto inferiore a +5°C o superiore a +35°C; evitare l'applicazione sotto l'azione diretta del sole.
- Il prodotto non richiede etichettatura di pericolosità ai sensi della normativa vigente.

Usare i prodotti secondo le vigenti Norme d'igiene e Sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

DATI TECNICI

PESO SPECIFICO	1630 ± 50 g/l
ASPETTO DEL FILM	Opaco
NATURA DEL LEGANTE	Copolimeri vinil-versatici
RESISTENZA AGLI ALCALI*	Nessuna variazione strutturale e cromatica

* Caratteristica determinata secondo la Norma dell'Istituto Sperimentale per l'Edilizia

(ISTEDIL).

RESA

Una corretta applicazione comporta una resa di circa 1 m²/kg.

La resa indicata si riferisce a supporti lisci e mediamente assorbenti, è opportuno determinarla con una prova pratica sul supporto specifico.

VOCE DI CAPITOLATO

RIVESTIMENTO PLASTICO

CONTINUO A RILIEVO BUCCIATO PER INTERNO

Applicazione a rullo su superfici già predisposte, di uno strato di rivestimento murale plastico continuo a rilievo bucciato per interni a base di copolimeri vinil-versatici in dispersione acquosa, pigmenti coloranti e cariche inerti tipo ARDPLAST con un consumo minimo di 1 kg/m².

Al m² €

I dati riportati sono relativi al momento del Controllo Qualità e riferiti a condizioni ambientali normalizzate.

Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.
Revisione 05/03



ard · f.lli raccanello s.p.a. · industria vernici e smalti

35129 PADOVA – Zona Ind.le Nord 1^a Strada, 13 – Tel. 049.8060000 (5 linee)
Fax 049.773749 – www.ard-raccanello.it – E-mail: assistenza@ard-raccanello.it